



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МИАН»



WWW.MIAN.DP.UA

49000 , Украина , г.Днепр , ул.Щитовая, 98 р/с
26000600215, в ДОО ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
г.Киев , МФО 380805 , ОКПО 42048961 , ИНН
420489604613,

Тел.: 067-212-36-13; 067-633-02-52;

096-282-68-13; 050-362-08-65;

Тел. Отдел продаж: 067-892-61-73

E-mail : mian-dnepr@ukr.net, mian.dnepr@gmail.com

сайт www.mian.dp.ua www.playground.dp.ua

*Производство покрытий на основе
резиновой крошки, производство детских,
спортивных площадок и комплексов.*

Инструкция по укладке резиновой плитки с применением полиуретанового клея

Основание.

Основание должно быть сухим, ровным, прочным, без выбоин. Основание обеспылить пылесосом или другим оборудованием для лучшей адгезии основания с клеем.

Клей.

Двухкомпонентный полиуретановый для приклеивания резиновых покрытий. Наносится шпателем В2 или В3 с глубиной зуба не более 3мм. Средний расход клея 1 кг на 1м². Клей наносится шпателем на бетонное основание.

Замешивание клея.

Процесс замешивания происходит соединением двух компонентов А и В (смола и отвердитель), после чего происходит реакция отверждения, которая занимает до 40 минут. За этот промежуток времени механически, дрелью с венчиком-мешалкой смешиваются два компонента до однородного состояния. Дается около 15-20 минут до первых признаков отверждения смешанных компонентов (смесь становится более густой и вязкой). Порционно клей выливается на основание и равномерно распределяется зубчатым шпателем (на бетонном основании должен оставаться зубчатый след от шпателя 2-3 мм, клей при этом не должен растекаться). Нельзя допускать пересыхания клея в процессе нанесения, так как его рабочее время до 40 мин и клей может потерять клеящую способность (высохнуть). На начальном этапе рекомендуем смешивать клей небольшими порциями до 5 кг. Соотношение компонентов А и В строго соблюдать, из расчета на 20 кг смолы 2,5 кг отвердителя. В случае использования нашего клея (Германия, упаковка 20+2,5 кг) соотношение **1 часть (отвердитель):8 частей (смола)**. После нанесения клея на основание плитка свободно укладывается и прижимается по периметру следующей плиткой для предотвращения сдвигов (плитка должна располагаться максимально плотно друг к другу). Передвигаться по свежеложенной плитке запрещено до полного высыхания клея. Полное высыхание клей при нормальных климатических условиях до 72 часов. Первоначальное «схватывание» клея спустя 40 мин. Производить работы во время дождя и повышенной влажности запрещено.